


C140

Product Information



C140은 평균입경 $d(0.5)$ 가 $22\mu\text{m}$ 의 제품으로 미분과 조분의 적절한 조화를 통해 배합 시 표면의 광택과 비교적 매끄러운 표면을 얻을 수 있는 특징이 있습니다.

Particle Size Description

Product Specifications

항목	규격	시험방법
색도 (L)	L:93.0 b:2.0	Minolta CR400
수분함량 (%)	Max. 0.3	KS M 5131
진비중	2.57 ~ 2.83	
흡유량 (%)	23.5	KS M 5131
입도 (+325#,%)	25	Testing Sieve
평균입경 (μm)	22.0	Malvern 3000

Product Application

용도에 따라 생산 기기, 입도 조절 주문이 가능하며, 타일용, 배연 탈황용, 고무용, 비료 및 농약용, 콘크리트 혼화제 등 다수의 제품군을 가지고 있어 용도에 맞게 주문 생산이 가능한 제품입니다.