



Product Information



TC400은 평균입경 d(0.5)가 13.0 μ m 이하의 제품으로 흡유량 및 점도를 최소화한 제품입니다.

Particle Size Description



Product Specifications

항목	규격	시험방법
색도 (L)	L:90.0	Minolta CR400
수분함량 (%)	Max. 0.5	KS M 5131
진비중	2.6 ~ 2.8	
흡유량 (%)	Min 25.0	KS M 5131
입도 (+325#,%)	Max 0.5	Testing Sieve
평균입경 (μ m)	Max 13.0	Malvern 3000

Product Application

중방식 선박 도료에 사용되고 있습니다.